



C090-2K Flexibilisateur Mat

Description:

C090 2K Flexibilisateur Mat est un plastifiant universel à utiliser dans les versions apprêts, vernis et laques 2K. C090 démontre une grande élasticité à long terme.

Préparation:

- Peut être utilisé pour tous les matériaux en plastique.
- Ajouter 15% du flexibilisateur aux systèmes HyFlow 2K, vernis ou apprêts pour des plastiques durs et moyens.
- Ajouter 50% du flexibilisateur aux systèmes HyFlow 2K, vernis ou apprêts pour des plastiques souples.
- Dilution du C090 avant le rajout du durcisseur 2K et du diluant.

addition de C090 a T830	niveau de brillance à 60 degrés
50%	75-85%
100%	65-75%
150%	50-60%
200%	10-20%

Point d'éclair: 27° C /80.6° F

Gravité spécifique: 1.032kg/cm³

Teneur en matières solides: 46.8% poids

Nettoyage de l'équipement: Nettoyer après utilisation avec diluant de nettoyage "Hymax".

Remarques importantes :

Pour optimiser les propriétés de ponçage, les apprêts plastifiés doivent être séchés pendant 45 min/60-65°C température de panneau.

Lorsque C090 est ajouté aux systèmes Hymax 2K, il augmente le temps de séchage.

Il est conseillé d'appliquer le P340 (Genflex Plastic Primer) avant l'utilisation du Flexibilisateur.

SDS: Voir la fiche de données de sécurité

Note : Hymax recommande que nos produits ne soient pas utilisés dans des conditions de température plus basses que 10°C. L'usage en-dessous de 10°C peut conduire à augmenter les temps de séchage ou la défaillance du produit.