



# Serie T 2K Monocouche

---

## Description:

Une gamme polyuréthane complète de haute qualité. Couleurs en Brillant Direct basées sur 30 teintes de base. Monocouche. Système 'medium solid' hautement pigmenté, avec une économie de la quantité de peinture prête à l'emploi, un plus grand pouvoir garnissant, un gain de temps accrucar 2 couches suffisent.

---


## Préparation de la surface:

Anciennes peintures en état convenablement poncées, et surfaces apprêtées et préparées.

---

## Supports:

- o Anciennes peintures poncées
- o Hymax Apprêt 1K ou 2K
- o Finitions existantes sauf Acryliques Thermoplastiques
- o Apprêt OEM ou EDP, poncé
- o Mastics Polyester "Hymax"
- o Supports métalliques doivent être apprêtés avec P97 Wash primer.



Mélanger 2:1 avec l'un des durcisseurs suivants:

- H076 extra slow
- H075 slow
- H070 standard
- H060 Rapide
- H050 super Rapide

Durée de vie en pot: 5h à 20 ° C



16-18s / DIN4 mm /20 ° C



Conforme 1.3 à 1.5 mm (2 passes de pulvérisation)  
2,0 à 2,5 bar pression d'entrée  
2 = 50 - 60 microns



HVLP 1.3 à 1.5 mm (2 passes de pulvérisation)  
0,7 bar pression d'atomisation ; 2 = 50 - 60 microns

---



10 min avant augmentation de la température  
20 min 60 °C température du panneau

---



Infrarouge 8 min  
L'objet doit être maintenue à plus de 60cm de la source.

---



Porter une protection adaptée

---

Point d'éclair: 25 ° C

---

Densité: 0,94 à 1,325 kg/cm<sup>3</sup>

---

Extrait sec: 46,6% - 65,9% en poids

---

Couverture: 8 - 9 m<sup>2</sup> / l à 50 microns épaisseur du film sec (théorique)

---

SDS: Voir la fiche de données de sécurité