



C060R – ULTRA GLOSS HS CLEARCOAT

Description:

Vernis 2K anti-rayures de haute qualité pour la réparation de panneaux et de véhicules entiers. Bonnes propriétés de brillance avec une très bonne aptitude au polissage. Très bonne tenue sur les surfaces verticales et peut être recouvert dans les 24 h sans ponçage intermédiaire.

Produits:

- Solution durcisseur H060 / H070
- Solution de dilution S19 / S11 / S21
- Diluant raccord S201
- Accélérateur de séchage S620
- Assouplissant C100

Filtration:


Utiliser des filtres 190 microns pour la filtration

Propriété:

C060SR, facile d'application et très bonne brillance.

Supports:


Hyflow bicouche / Hydrobase bicouche



Mélanger 2:1 avec l'un des durcisseurs suivants:

H070 lent, H060 normal

Durée de vie en pot: 5h à 20 °C



10% Diluant Hymax (S19 - S11 – S21)

16-18s / DIN 4 mm / 20°C



Conventionnel 1.3 à 1.5 mm

2,0 à 2,5 bar pression d'application à la crosse

HVLP 1.3 à 1.5

2,0 à 2,5 bar pression d'application à la cross



Application 2 couches simples

Product Data Sheet



C060R – ULTRA GLOSS HS CLEARCOAT



10 min désolvantation avant étuvage



25 min à 60 °C avec H060
30 min à 60°C avec H070



Ondes courtes 8 min
L'objet doit être maintenu à plus de 80cm de la source.



Porter une protection adaptée

Point d'éclair: 25 °C

Densité: 0.985 kg/cm³

Extrait sec: 52.1 % en poids

Couverture: 8 - 9 m²/l à 50 microns épaisseur du film sec (théorique)

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB(e)(840)516. La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: IIB.e) en prêt à l'emploi est de maxi. 840 g/litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de maxi. 516 g/litre.

FDS: Voir la fiche de données de sécurité.

Product Data Sheet