



C075 - Vernis Express L.E

Description:


Vernis UHS 2K conforme COV, à haut pouvoir garnissant avec une bonne stabilité verticale et une excellente brillance ainsi qu'une très bonne aptitude au polissage. En raison de la réduction du nombre de couches requises, des gains de matériel et de temps considérables peuvent être atteints.

Supports:

- HyFlow bicouche
- Hydrobase bicouche



Mélanger 2:1 avec les séries Hymax Durcisseur LE (H082, H092, H096, etc ...)
Durée de vie en pot 60 min / 20 °C (68 °F)




18-20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)



Conforme 1.3 à 1.4 mm
2,0 à 2,5 bar pression d'entrée
HVLP 1.3 à 1.4 mm; 0,7 bar à l'air bouchon



1 couche d'accrochage + 1 couche normale
50 à 60 microns par couche



5-10 minutes à 20 °C (68 °F)



20-25 min. à 60 °C (140 °F) la température du panneau



C075 - Vernis Express L.E



10 à 12 min. Vague courte
L'objet doit être maintenue à plus de 60cm de la source



Porter une protection adaptée

Point d'éclair: 24 ° C (74 °F)

Teneur en solides: 58% en poids - prêt à pulvériser

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB(d)(420)420. La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: IIB.d) en prêt à l'emploi est de maxi. 420 g/litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de maxi. 420 g/litre.

Couverture: 9-10 m²/l à 50 microns d'épaisseur du film (théorique)

SDS: Voir la fiche de données de sécurité
