



## C090 - 2K Plastificante opaco

### Descrizione:

C090 2K è un plastificante universale per tutti i sistemi di verniciatura alto e medio solido. C090 può essere utilizzato sia con i fondi che con le finiture Hymax. Il plastificante C090 garantisce una grande elasticità a lungo termine.

### Preparazione:

- Può essere utilizzato per tutte le parti in plastica di aut carrozzeria.
- Aggiungere il 15% del plastificante ai sistemi Hymax 2K, trasparenti o fondi per plastiche dure o medie.
- Aggiungere il 50% del plastificante ai sistemi Hymax 2K, trasparenti o fondi per plastiche dolci.

**Punto d'infiammabilità:** 27° C /80.6° F

**Estratto solido:** 46.8 % del peso

**Peso Specifico:** 1.032 kg/lit

**Pulizia delle attrezzature:** Lavare dopo l'impiego con diluente da lavaggio S241.

### Consigli importanti :

- C090 Plastificante opaco 2K deve essere aggiunto prima del catalizzatore.
- Per ottimizzare la carteggiatura, i fondi plastificati devono essere essiccati per 45 min. a 60-65°C (temperatura del pannello). C090 può essere aggiunto in una proporzione massima di 1:1 per ottenere il massimo della plastificazione.
- Quando C090 è aggiunto ai sistemi di verniciatura 2K, aumentano i tempi di essiccazione.

### Sicurezza:

Controllare le Schede di Sicurezza per avere le complete informazioni per la salute e la sicurezza.

Le Schede di Sicurezza e dei dati tecnici sono state realizzate per vostra comodità e per darvi degli orientamenti di massima. Nessuna garanzia, esplicita o implicita, è fornita dalle informazioni presenti in queste Schede.

Nota : Si raccomanda di non utilizzare i prodotti in condizioni di temperatura inferiori a 10°C.

L'utilizzo al di sotto di 10°C può allungare i tempi di essiccazione e creare dei difetti ai prodotti.