



C100 - 2K Plastificante

Descrizione:

C100 2K è un plastificante universale per tutti i sistemi di verniciatura alto e medio solido.
C100 garantisce una grande elasticità nel tempo.

Preparazione:

- Può essere utilizzato per tutte le parti in plastica di aut carrozzeria.
- Aggiungere il 15% del plastificante ai sistemi Hymax 2K, trasparenti o fondi per plastiche dure o medie.
- Aggiungere il 50% del plastificante ai sistemi Hymax 2K, trasparenti o fondi per plastiche dolci.

Punto d'infiammabilità: 27° C /80.6° F

Estratto secco: 57.0 % del peso

Peso Specifico: 0.99 kg/lit

Pulizia delle attrezzature: Lavare dopo l'impiego con diluente da lavaggio S241.

Consigli importanti :

- C100 Plastificante 2K deve essere aggiunto prima del catalizzatore.
- Per ottimizzare la carteggiatura, i fondi plastificati devono essere essiccati per 45 min. a 60-65°C (temperatura del pannello). C100 può essere aggiunto in una proporzione massima di 1:1 per ottenere il massimo della plastificazione.
- Quando C100 è aggiunto ai sistemi di verniciatura 2K, aumentano i tempi di essiccazione.

Sicurezza: Controllare le Schede di Sicurezza per avere le complete informazioni per la salute e la sicurezza. Le Schede di Sicurezza e dei dati Tecnici sono state realizzate per vostra comodità e per darvi degli orientamenti di massima. Nessuna garanzia, esplicita o implicita, è fornita dalle informazioni presenti in queste Schede.

Nota: Si raccomanda di non utilizzare i prodotti in condizioni di temperatura inferiori a 10°C.

L'utilizzo al di sotto di 10°C può allungare i tempi di essiccazione e creare dei difetti ai prodotti.