



S191T - Sfumature doppio-strato

Descrizione:

Questo prodotto è stato sviluppato per assistere l'applicatore nella sfumatura dei metallizzati e dei colori ad effetto.

Consigliato: Per il sistema doppio-strato Hymax.

Rapporto di miscelazione in volume: Diluire al 100% il prodotto pronto all'uso. Ridurre la pressione dell'aria a 1.5 bars.

Applicazione: Dopo aver aggiunto il 100% di S1918; con la tecnica della sfumatura applicare il prodotto nelle parti adiacenti pre-carteggiate (P2000 o Scotch Brite). Applicare il trasparente 2K in tutta l'area.

Per sfumare i colori triplo strato:

Queste sfumature dipendono dal colore della prima mano e dal numero di passaggi e dallo spessore del film della seconda mano (doppio-strato iridescente). Il seguente metodo può essere applicato:

1. Diluire la prima mano con 100% S191 e sfumare sulla finitura originale (dopo aver carteggiato con Scotch Brite o P2000).
2. Applicare il doppio strato perlato seguito da un ulteriore passaggio in base alla necessità di omogenizzare l'effetto finale del colore.
3. Applicare il trasparente 2K sull'intera area da riparare

Importante: Soltanto per uso professionale

Pulizia delle attrezzature: Utilizzare l'apposito solvente Hymax.



Utilizzare abbigliamento protettivo.



S191T - Sfumature doppio-strato

Infiammabilità: 27°C

Specific Gravity: 0.925 g/cm³

SDS: consultare la scheda di sicurezza.