



C010R - Trasparente anti-graffio


Descrizione:

Trasparente 2K anti-graffio di alta qualità per la riparazione parziale o totale di carrozzerie auto. Buone proprietà di brillantezza, può essere facilmente lucidato. E' particolarmente stabile quando viene applicato su superfici verticali e può essere riverniciato entro le 24 ore senza carteggiatura intermedia.

Supporti:

- Hymax Serie T doppio strato
- Hymax Hydrobase doppio strato

Diluizione e Catalisi:



Miscelare 2:1 con uno dei catalizzatori seguenti:

- H076 molto lento
- H075 lento
- H070 standard
- H060 rapido
- H050 super rapido

Durata della miscela: 5h a 20 °C



5-10% Diluente Hymax
16-18s / DIN 4 mm / 20°C



Applicazione

Pistola standard 1.3 à 1.5 mm (2 mani)
2,0 à 2,5 bar pressione d'ingresso
2 = 50 - 60 micron



HVLP 1.3 à 1.5 mm (2 mani)
0,7 bar pressione d'ingresso
2 = 50 - 60 micron



Essiccazione

Attendere 10 min. prima di alzare la temperatura
Essiccazione 20 min. à 60 °C (temperatura del supporto)



C010SR -Trasparente anti-graffio



Onde corte 8 min
L'oggetto deve essere almeno a 60cm dalla fonte di calore.



Indossare le protezioni adeguate

**Punto
d'infiammabilità:** 25°C

Estratto secco: 52.1 % in peso

**Peso
Specifico:** 0.985 kg/cm³

Resa: 8 - 9 m²/ l 50 micron: spessore del film secco (teorico)

**VOC
(2004/42/EC):** 2004/42/IIB(d)(840)530. Il valore limite della UE per questo prodotto (categoria: IIB.d) pronto all'uso è di 840 g/litro in VOC. Il contenuto in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di. 530 g/litro.

SDS: Consultare la scheda di sicurezza