




# C050R- TRANSPARENT RAPIDO HS

## Descrizione:

C050R antigraffio è consigliato per riparazioni parziali in particolare per applicazioni ad aria, tuttavia, si ottengono eccellenti risultati anche per verniciature complete in termini di brillantezza. Ha un'ottima adesione sia con finiture a solvente che ad acqua.

## Supporti:


- Hyflow basecoat
- Hydrobase basecoat



Mix 2:1 con H 020 catalizzatore super rapido

Potlife: 4h a 20°C

5-10 % con diluenti HYMAX



16-18s / DIN 4 mm / 20 °C



Tradizionale 1.3 – 1.5 mm (2 mani)

2.0 - 2.5 bar pressione in entrata



HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 mani)

0.7 bar pressione in uscita



2 mani 45 – 55 micron

HVLP = 2 mani 50 - 60 microns



Aspettare 10 min prima di aumentare la temperatura

Riscaldare 20 min a 60 °C temperatura del supporto

Product Data Sheet



# C050R- TRANSPARENTE RAPIDO HS

## Essiccazione ad aria



	20°C
Fuori polvere	12 min
Al tatto	30 min
Maneggiabile	90 min
Lucidabile	4 h
Totale essiccazione	2 giorni



Onde corte 8 min  
Il support deve stare a 60cm dalla fonte di calore..



Utilizzare protezioni adeguate

**Infiammabilità** 32°C (89.6°F)

**Peso Specifico:** 0.968 kg/cm<sup>3</sup>

**Estratto secco:** 48.1 % in peso

**Copertura:** 8 - 9 m<sup>2</sup>/l a 50 micron spessore del film asciutto (teorico)

**VOC (2004/42/EC):** 2004/42/EC IIB (e) (840)516. Il valore limite stabilito da EU per questo prodotto (prodotto categoria IIB. e) pronto all'uso è max 840g/ltr. Il contenuto VOC del prodotto pronto all'uso è max. 516 g/l.

**SDS:** Vedere la scheda di sicurezza

Product Data Sheet