




C060R-TRASPARENTE HS ULTRA LUCIDO

Description:

Trasparente 2K antigraffio alto solido per la riparazione parziale o totale di carrozzerie auto. Particolarmente indicato per la sua adesione sia su basi opache ad acqua che a solvente. E' molto stabile quando viene applicato su superfici verticali e può essere riverniciato entro le 24 ore senza carteggiatura intermedia.

Supporti:


- HyFlow doppio strato
- HyDrobase doppio strato



Mischiare 2:1 con uno dei catalizzatori seguenti:

- H070 lento
- H060 normale
- H050 rapido

Durata della miscela: 5h a 20 °C



5-10% Diluente Hymax
16-18s / DIN 4 mm / 20°C



Applicazione

Pistola standard 1.3 à 1.5 mm (2 mani)
2,0 à 2,5 bar pressione d'ingresso



HVLP 1.3 à 1.5 mm (2 mani)



2 mani = 50 - 60 microns



Essicazione

Attendere 10 min. prima di alzare la temperatura
Essicazione 20 min. à 60 °C (temperatura del supporto)

Product Data Sheet



C060R-TRASPARENTE HS ULTRA LUCIDO



	20°C	60°C
Fuori polvere	20 min.	5 min.
Asciutto al tatto	45 min.	10 min.
Maneggiabile	3 ore	15 min.
Lucidabile	7 ore	30 min.
Essiccato in profondità	2 giorni	1 ora



Onde corte 8 min
L'oggetto deve essere almeno a 60cm dalla fonte di calore.



Indossare le protezioni adeguate

Infiammabilità: 25 °C

Peso specifico: 0,985 kg/lit

Estratto secco: 52,6% in peso

Resa: 8 - 9m²/ l 50 micron: spessore del film secco (teorico)

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB(e)(840)530. Il valore limite della UE per questo prodotto (categoria: IIB.e) pronto all'uso è di 840 g/litro in VOC. Il contenuto in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di. 516 g/litre.

SDS: Vedere la Scheda di Sicurezza

Product Data Sheet