



## C072 – Trasparente UHS 2K

### Descrizione:

C072 UHS 2K è conforme alle norme UE, ha un alto potere coprente con una buona stabilità nelle superfici verticali ed una straordinaria brillantezza così come una buona reazione alla lucidatura. In base al numero di mani, si possono ridurre considerevolmente costi e tempi.

### Supporti:

- Serie B Hymax doppio strato
- Hydrobase Hymax doppio strato



Miscelare 2:1 con i seguenti catalizzatori; H082, H092, H096, etc ...  
Pot Life: 90 min / 20°C (68°F)




18-20 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)



Convenzionale: ugello da 1.3 a 1.4 mm  
2,0 à 2,5 bar: pressione d'ingresso  
HVLP: ugello da 1.3 a 1.4 mm; 0,7 bar: pressione all'uscita



1 mano leggera + 1 mano normale  
50 a 60 micron per mano



5-10 minuti a 20°C (68°F)



35 min. a 60°C (140°F)



## C072 – Trasparente UHS 2K



10 a 12 minuti onde corte.  
Il supporto verniciato dovrà essere a più di 60cm dalla sorgente.

---



Utilizzare le protezioni adeguate

---

**Infiammabilità:** 24 ° C (74°F)

---

**Estratto secco:** 58% in peso – pronto all'uso

---

**VOC (2004/42/EC):** 2004/42/IIB(d)(420)420. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto(categoria: IIB.d) pronto all'uso è di 420 gr/litro di VOC. Il contenuto effettivo in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 420 gr/litro.

---

**Resa:** 9-10 m<sup>2</sup>/l à 50 micron di spessore del film secco (teorico)

---

**SDS:** Consultare la scheda di sicurezza