



SERIE B - Doppiostrato

Descrizione:


Un sistema completo poliuretano per riparazioni di alta qualità in carrozzeria. Tinte unite o metallizzate basate su 70+ colori base, di cui 15 perlati e 6 Xirallici. Sistema altamente pigmentato, forte produttività, resa significativa con importanti riduzioni di consumi, tempi d'applicazione ridotti: 2 mani sono sufficienti. Per la mano finale tempo d'attesa minimo.

Preparazione del supporto:


Supporti preventivamente carteggiati e sgrassati, superfici isolate e preparate.

Supporti:

- Vecchie verniciature carteggiate.
- Fondi 1K, 2K Hymax
- Finiture esistenti escluso gli acrilici termoplastici (TPA).
- Fondi originali o EDP, carteggiati.
- Stucchi poliestere Hymax.
- La lamiera nuda deve essere isolata con P97 Wash Primer.




75% diluenti Hymax



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)




Tradizionale 1.3 à 1.4 mm
2,0 à 2,5 bars pressione aria all'entrata
HVLP 1.3 à 1.4 mm; 0,7 bars all'uscita
8 à 12 microns a mano



5 min. tra ogni mano per i colori metallizzati, una mano sfumata per iniziare è consigliata.



SERIE B - Doppiostrato



Aspettare che l'ultima mano sia completamente opaca prima di applicare il trasparente.

Inflammabilità: 23°C (73.4°F)

Peso Specifico: da 0,94 a 1,16 kg/litro (7,82 à 9,66 lb / gal).

Estratto secco: da 21,2 a 39,0% in peso.

Resa: 8 - 10 m² / l con 25 microns di spessore secco.

SDS: Consultare la scheda di sicurezza