



SERIE T - 2K Lucido Diretto

Descrizione:


Un sistema completo poliuretano, tinte pastello per riparazioni di alta qualità in carrozzeria. Basato su 30 colori base, sistema altamente pigmentato, a forte produttività, resa significativa con importanti riduzioni di consumi, grande potere coprente e tempi d'applicazione ridotti, 2 mani piene sono sufficienti.

Preparazione del supporto:

Sgrassaggio e carteggiatura preventiva con superfici isolate e preparate.

Supporti:

- Vecchie verniciature .
- Fondi 1K, 2K
- Finiture esistenti esclusi gli acrilici termoplastici (TPA).
- Fondi originali o EDP, carteggiati.
- Stucchi poliestere Hymax.
- La lamiera nuda deve essere isolata con P97 Wash Primer.



Miscelare 2:1 con uno dei seguenti catalizzatori:

- H070 lento
- H060 standard/rapido
- H020 molto rapido

Pot-Life: 5 ore a 20°C



5-10% diluente S19/S21
16-18 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)



Tradizionale 1.3 à 1.5 mm (2 mani)
2,0 à 2,5 bar pressione aria all'entrata
2 mani = 50-60 micron
HVLP 1.3 à 1.5 mm;
0,7 bar all'uscita



2 mani = 50-60 micron



SERIE T - 2K Lucido Diretto



Aspettare 10 min. prima di aumentare la temperatura.
Riscaldare 20 min. a 60° (temperatura del supporto).



Con infrarossi riscaldare per 8 min.
Il supporto verniciato deve stare a più di 60cm dalla fonte di calore.



Indossare protezioni adeguate

Infiammabilità: 25°C (73,4°F).

Peso Specifico: da 0,94 a 1,325 kg/litro

Resa: 8 - 9 m² / l con 25 microns di spessore secco(teorico).

Estratto secco: da 46,6% a 65,9 % in peso.

SDS: consultare la scheda di sicurezza