



## P44 - Fondo 2K Bianco

### Descrizione:


Un fondo isolante a due componenti conforme alle norme VOC, facile da carteggiare, con alto potere coprente e una buona stabilità verticale. Il fondo P44 ha una essiccazione all'aria rapida, così come delle buone proprietà riempitive.

### Supporti:

- Finiture esistenti escluso TPA.
- OEM Primer o EDP, carteggiato.
- Stucco poliestere Hymax.
- Su metallo nudo è preferibile utilizzare P97 Wash Primer.



Miscelare bene P44, prima di diluirlo



Diluizione: 4:1 con i catalizzatori MS Hymax seguenti :

- H060 Standard
  - H050 rapido
- E 5-25% di diluente  
Vita in barattolo: da 90 a 120 minuti a 20°C (68°F)




22-24 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)



Conforme 1.6 a 1.8 mm .  
2,0 a 2,5 bar di pressione in entrata aria.  
HVLP 1,7 a 2,0 mm; massimo 0,7 bar all'ugello.



2-3 mani  
60 micron per mano



5-6 minuti a 20°C (68°F) tra le mani



## P44 - Fondo 2K Bianco



2-3 ore a 20°C (68°F)  
20 min. a 60°C (140°F)

---



da 10 a 15 minuti onde corte  
Il supporto dovrà essere a più di 60cm dalla fonte di calore.

---



Carteggiatura con P500 - P600  
Carteggiatura finale con P800 - P1000

---



Carteggiatura con grana P320  
Carteggiatura finale con P400 - P500

---



Pulire/sgrassare il supporto per eliminare elementi inquinanti prima di applicare la finitura.

---



Serie T 2K Lucido Diretto  
Serie B Doppio Strato

---



Indossare protezioni adeguate



## P44 - Fondo 2K Bianco

**Infiammabilità:** 25°C (77°F)

---

**Estratto secco:** 67,8% in peso, pronto all'uso.

---

**Resa:** Da 5 a 7m<sup>2</sup>/l con 80 micron di spessore del film (teorico)

---

**Peso Specifico:** 1630 g/L

---

**VOC (2004/42/EC):** 2004/42/IIB(c)(540)540. Il valore limite dell'Unione Europea per questo prodotto (categoria: IIB. c) pronto a l'uso è di 540 g/litro VOC. Il contenuto in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 540 g/litro.

---

**SDS:** Consultare la scheda di sicurezza.