

Descrizione :


Fondo isolante universale monocomponente, sopporta tutte le finiture particolarmente adatto per riparare pannelli completi. P900 essicca molto rapidamente, ha una resa molto elevata, un alto potere coprente ed una facile carteggiatura. P900 si può carteggiare sia a secco che a umido.

Supporti:

- Lamiere, leghe leggere o alluminio isolato preventivamente con P97 Wash Primer
- Vecchie verniciature ben essiccate
- Superfici ben sgrassate e carteggiate.



Genclean S241



100 parti Primebuild
150 parti Diluente G6 o un buon diluente nitro.



Viscosità: 24 sec. coppa AFNOR no.4 a 20°C
Tradizionale: Ugello: 1,6 a 2,2 mm. Pressione: 3 a 4 bar
HVLV: ugello: 1,6 a 2,2 mm. Pressione: 0,7 bar



Una o due mani semplici seguite da una incrociata.
Aspettare da 5 a 10 minuti tra ogni mano.
20 micron per ogni mano asciutta.



Carteggiabile dopo 20/40 minuti a 20°C per uno spessore da 40 a 60 micron.
Possibilità d'accelerare il processo di essiccazione riscaldando a 60°C.



P 320 a secco.



P900 – PrimeBuild 1K



P 600/800 a umido.



Può essere ricoperto con tutte le finiture Hymax ad esclusione di Hydrobase.



Indossare protezioni adeguate

Colori disponibili:

- PrimeBuild P900 grigio
 - PrimeBuild P808 giallo
 - PrimeBuild P805 nero
 - PrimeBuild P802 rosso
-

Infiammabilità:

20°C (70°F)

Estratto secco:

52.3 % in peso

Resa:

6 m² / l a 20 micron di spessore del film (teorico)

Peso Specifico:

1.25 kg/litro

VOC

700g/l

SDS:

Consultare la scheda di sicurezza