



N08 - Stucco Poliестere

Descrizione:


N08 Stucco poliестere e N20 Stucco fibra di vetro formano una gamma per tutti i lavori in carrozzeria. Gli stucchi Hymax essiccano rapidamente e in profondità anche con forti spessori, sopportano tutte le finiture (compreso quelle poliuretaniche). Sono caratterizzati da una carteggiatura molto facile e resistono a temperature fino a 100°C senza distorsioni.

Supporti:

- Ferro, lamiera d'acciaio, fibra di vetro , plastica
- Vernici originali e vecchie verniciature

Preparazione della superficie:

- Sabbiare o molare la zona danneggiata fino al metallo nudo.
- Sgrassate bene con S241 Genclean. Assicuratevi che sia asciutta e non contaminata da silicone, cera, grasso e da qualsiasi materia estranea..



1 - 3% di catalizzatore
Pot-Life 3-5 min. a 20°C



Applicazione con una spatola di metallo o plastica.



30 min at 20°C



4 -5 min. a 60 cm.



Carteggiatura iniziale P60 - P120
Carteggiatura finale P180 - P220



N08 - Stucco Poliestere

Composizione: Resine poliesteri insature con cariche minerali

Peso Specifico: ,83 kg/cm³ ± 0,1

Colori disponibili: beige, grigio

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB(b)(250)250. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto (prodotto di categoria: IIBb) pronto all'uso è di 250 g/litro di VOC. Il contenuto effettivo in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 250 g/litro.

SDS: Consultare la scheda di sicurezza