



## C090 - 2K Plasticizer Matt

### Opis:

C090 2K Plasticizer Matt jest uniwersalnym plastyfikatorem do wszystkich systemów nawierzchniowych MS i HS VOC. Nadaje się do podkładów HYMAX i lakierowania tworzyw sztucznych. C090 wykazuje wysoką długoterminową elastyczność. Także środek matujący do 2K- każde 5% zmniejsza połysk o 10% (pełny połysk to 28%)

**Przygotowanie:**

- Może być użyty na wszystkie części tworzyw sztucznych.
- Dodaj 15% uplastycznacza do lakierów akrylowych, bezbarwnych i podkładów do średnio-twardych lub twardych tworzyw.
- Dodaj 50% uplastycznacza do lakierów akrylowych, bezbarwnych i podkładów do miękkich tworzyw.

**Punkt zapłonu:** 27° C /80.6° F

**Zawartość ciał stałych:** 46.8 %

**Ciężar właściwy:** 1.032 g/cm<sup>3</sup>

**Zasady czyszczenia:** Po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Hymax.

**WAŻNE UWAGI:**

- Hymax 2K Plasticizer Matt musi być dodany przed dodaniem utwardzacza 2K.
- Aby zoptymalizować właściwości szlifowania uplastycznionego podkładu, powinien być suszony przez 45 min/60-65 ° C temperatura elementu. C090 może być dodany maksymalnie 1:1 dla maksymalnego efektu uplastycznienia.

Kiedy C090 jest dodany do Turbo 2K system, suszenie jest wydłużone.

**BEZPIECZEŃSTWO:** Patrz karty charakterystyki (MSDS) dla instrukcji bezpieczeństwa. W karcie technicznej wymienione zostały informacje w dobrej wierze dla Twojej wygody i wskazówek. Nie ma żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych podanych informacji na tej karcie.

Uwaga: Turbo nie rekomenduje użycia Swoich produktów poniżej 10°C. Użycie ich poniżej 10°C może spowodować wydłużenie czasów schnięcia i błędów lakierniczych.