



## S191T - Basecoat Blending Thinner

### Opis:

Produkt ten został opracowany, aby pomóc lakiernikom w procesie cieniowania lakierów metalicznych i z efektem.

---

**Zalecenie:** System farb bazowych HYMAX

---

**Objętościowe proporcje mieszania:** Dodać 100% do gotowego do użycia lakieru. Zredukować ciśnienie do 1.5 bara.

---

**Aplikacja:** Po rozcieńczeniu farby bazowej 100% z S191; techniką cieniowania zastosować rozcieńczoną farbę na sąsiedni oszlifowany panel (Scotch Brite lub P2000). Zastosuj 2K lakier bezbarwny, na całej powierzchni.

Cieniowanie 3 warstwowych kolorów:  
Odcienie zależą od koloru pierwszej warstwy (1 krok – tzw grundton) oraz od liczby warstw i ich grubości powłoki na warstwę (2 krok w lakierowaniu farb bazowych perłowych).

Poniższa metoda powinna być przestrzegana:

1. Rozcieńczyć ze 100% S191, cieniować wtapiając się w oryginalne wykończenie (po szlifowaniu Scotch Brite lub P2000).
2. Zastosuj lakier bazowy perłowy (2 krok) pokrywając jak jest wymagane w przypadku jednorodnego efektu w odcieniu koloru.
3. Zastosuj 2K lakier bezbarwny, na całej powierzchni naprawy.

---

**Ważne uwagi:** Tylko do użycia dla profesjonalistów.

---

**Czyszczenie narzędzi:** Czyścić rozcieńczalnikami HYMAX.



Noś zalecaną odzież ochronną



## S191T - Basecoat Blending Thinner

**Flash Point:** 27°C

---

**Specific Gravity:** 0.925 g/cm<sup>3</sup>

---

**SDS:** Patrz karty charakterystyk MSDS

---

Ostrzeżenia wskazane na etykietach powinny być przestrzegane. Informacje zawarte tutaj reprezentują aktualny stan naszej wiedzy i mają służyć jako przewodnik po naszych produktach i ich zastosowań.