




## C010R - HIGH GLOSS HS CLEARCOAT

### Opis:

Wysokiej jakości lakier bezbarwny 2K do lakierowania zarówno pojedynczych elementów jak i całych pojazdów. Dobry połysk i doskonała rozlewność idą w parze z łatwością polerowania. Lakier jest bardzo stabilny przy aplikacji nawet na pionowych powierzchniach, może być ponownie lakierowany bez szlifowania w ciągu 24h. "odporny na zarysowania"

### Zalecane podłoża:

- B Series lakier bazowy
- Hydrobase lakier bazowy



Mieszać 2:1 z następującymi utwardzaczami Hymax:

- H077 slow
- H066 normal
- H055 fast

Czas użycia mieszanki: 5h w 20°C



5-10% Hymax Thinner  
16-18s / DIN 4 mm / 20 °C



2 pełne warstwy  
Konwecjonalne 1.3 – 1.5 mm 2.0 – 2.5 bar na wejściu  
2 = 50 – 60 mikronów



2 pełne warstwy  
HVLP 1.3 – 1.5 mm 2.0 bar na wejściu  
2 = 50 - 60 mikronów



Odczekać 10 minut przed podniesieniem temperatury  
Wygrzewać 20 minut przy temp. panelu 60 °C

Product Data Sheet



## C010R - HIGH GLOSS HS CLEARCOAT



Fale krótnie 8 min  
Odległość min. 60 cm.



Noś właściwą odzież ochronną

**Punkt załonu:** 25°C

**Zawartość  
ciał stałych:** 52.1 % wagowo

**Ciężar  
właściwy:** 0.985 kg/cm<sup>3</sup>

**Siła krycia:** 8 - 9 m<sup>2</sup>/l - 50 mikronów grubości suchej warstwy (teoretycznie)

**VOC  
(2004/42/EC):** 2004/42/IIB (e) (840)530. 2004/42/IIB (e) (840)530. Limit dla tego produktu to max 840g/ltr. Zawartość w produkcie max. 530 g/l.

**SDS:** Patrz karta charakterystyki.

Product Data Sheet