




C060R- ULTRA GLOSS HS CLEARCOAT

Opis:

Lakier bezbarwny przeznaczony w szczególności do niewielkich napraw od jednego do trzech elementów. Jest idealnym rozwiązaniem kiedy oczekujemy szybkiego schnięcia w temperaturze otoczenia. Utwardzona powłoka długo zachowuje swój pierwotny wygląd i cechuje się krystaliczną przejrzystością. Możliwość przelakierowania bez szlifowania w ciągu 24 godzin. odporny na zaryso-

Zalecane podłoża:

- B Series lakier bazowy
- Hydrobase lakier bazowy



Mieszać 2:1 z utwardzaczami Hymax:

- H076 Special
- H075 Extra Slow
- H070 Slow
- H060 Normal
- H050 Fast

Czas życia mieszanki: 5h w 20°C



5-10% Hymax Thinner
16-18s / DIN 4 mm / 20°C



2 pełne warstwy
Konwecjonalne 1.3 – 1.5 mm 2.0 – 2.5 bar na wejściu
2 = 45 – 55 mikronów



2 pełne warstwy
HVLP 1.3 – 1.5 mm 2.0 bar na wejściu
2=50 - 60 mikronów



Odczekać 10 minut przed podniesieniem temperatury
Wyrzawać 20 minut przy temp. panelu 60°C

Product Data Sheet



C060R- ULTRA GLOSS HS CLEARCOAT



	20°C	60°C
Pyłosuchość	20 min	5 min
Suchy w dotyku	45 min	10 min
Do montażu	3 godz.	15 min
Do polerowania	7 godz	30 min
Na wskroś	2 dni	1 h

NOTA:

Czasy podane w tabeli dotyczą utwardzacza H020



Fale krótkie 8 min
Minimum 60 cm od wygrzewanej powierzchni



Noś zalecaną odzież ochronną

Punkt zapłonu: 25°C

**Zawartość
ciał stałych:** 52.6 % by weight

**Ciężar
właściwy:** 0.985 kg/cm³

Siła krycia: 8 - 9 m²/l dla 50 mikronów grubość warstwy (teoretycznie)

**VOC
(2004/42/EC):** 2004/42/IIB (e) (840)516. 2004/42/IIB (e) (840)516. Limit dla tego produktu to max 840g/ltr. Zawartość w produkcie max. 516g/l.

SDS: Patrz karta charakterystyki.