




C072 – L.E. Clear

Opis:


Lakier bezbarwny klasy UHS o dużej zawartości części stałych, charakteryzujący się doskonałą stabilnością podczas aplikacji, doskonałym połyskiem i rozlewnością w połączeniu z łatwością polepowania. Dzięki aplikacji na 1,5 warstwy jest bardzo ekonomiczny w użyciu (ok. 40% oszczędniejszy od standardowych lakierów bezbarwnych) a lakierowanie bez odparowania między warstwami pozwala zaoszczędzić czas podczas lakierowania.

Podłoża:

- B Series lakier bazowy.
- Hydrobase lakier bazowy.



Mieszaj 2:1 z utwardzaczem Hymax L.E Hardener (H082, H092, H096)
Czas do użycia: 90 min / 20 oC



18-20 sec / DIN 4 mm / 20 °C



HP 1.3 – 1.4 mm 2.0 – 2.5 bar na wejściu
HVLP 1.3 - 1.4 mm; 2.0 bar na wejściu




1,5 warstwy bez odparowania między warstwami
½ warstwy + 1 pełna warstwa
50- 60 mikronów



35 min. w 60 °C



C072 – L.E. Clear



5-10 minut w 20 °C



Fale krótkie 15 min – odległość 60cm.



Nosić właściwą odzież ochronną

**Temperatura
zapłonu:**

24°C (74°F)

**Zawartość
części stałych:**

58 % by weight – ready to spray

Wydajność:

9-10 m²/l przy grubości powłoki = 50 mikronów

**VOC
(2004/42/EC):**

2004/42/IIB (d) (420)420. Limit dla tego produktu to max max 420g/ltr
Zawartość w produkcie max. 420 g/l..

SDS:

Patrz karta charakterystyki.