



P900 – 1K Aparejo Monocomponente

Descripción:

Aparejo universal monocomponente para todo tipo de acabados. Rápido secado, alta cubrición y fácil de lijar.

Substratos Aconsejables: Hierro, aluminio o superficies cubiertas con Wash Primer P97, superficies viejas suficientemente duras y previamente limpiadas y lijadas.



Genclean S241



100 partes Aparejo P900
150 partes Disolvente Hymax.



Viscosidad: 24 sec
AFNOR cup no4 at 20oC
Convencional: Boquilla: 1.6 to 2.2 mm. Presion: 3 a 4 bars
HVLP:Boquilla: 1.6 to 2.2 mm. Presión: 0.7 bars en copa



- Una o dos capas simples seguida de una mano cruzada.
- Esperar entre capas de 5 a 10 min.



Lijable después de 20 a 40 minutos a 20 ° C para un espesor de 40 a 60 micras



Posibilidad de acelerar el secado calentando hasta 60° C



P900 – 1K Aparejo Monocomponente



Lijar en seco con P 400



P 600 a P 800 para lijado en mojado



Can be overcoated with all Hymax topcoats except Hydrobase



Aconsejable usar proteccion

Colores

- Primebuild P900 gris
- Primebuild P808 amarillo
- Primebuild P805 negro
- Primebuild P802 rojo

Limpieza:

Limpiar los equipos con Disolventes

Punto de Inflamación:

20°C (70°F)

Contenido:

52.3 % por peso pre-dilución

Cubrición:

6 m²/l a 20 micras (teóricas)

Gravedad Especifica:

1.25 kg/cm³

VOC

700g/l

Seguridad:

Ver Ficha de Seguridad