



## P97 – Wash Primer

### Descripción:


Un excepcional anti-corrosivo que asegura una total protección. Su especial pigmentación asegura un proceso más rápido eliminando la necesidad de usar aparejos cuando no se requiere una fuerte cubrición. Aplicable directamente sobre metal y compatible con todo tipo de acabados.

### Substratos Aconsejables:

- Todo tipo de superficies después de desengrasarlas y lijarlas
- Acero Galvanizado
- Superficies pre pintadas.
- Polyesters



Mezclar 1:1 con Endurecedor H32  
Vida de la Mezcla: 5 a 6 horas



18-20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)



Convencional: 1.6 – 1.8 mm, 3.0 – 4.0 bar  
HVLP: 1.5-1.8 mm ; máximo 0.8 bar en copa



2 manos - 20-25 micras por capa

Cuando se requiera relleno aplicar una capa seguida por aparejo o sellador.



35-40 minutos a 20 °C (68 °F)



Ligero lijado con P500 – P600



## P97 – Wash Primer



Limpiar la superficie antes de aplicar la primera capa.



Aconsejable usar protección.

**Punto Inflamación:** 20°C (70 °F)

**Gravedad Específica:** 1.105 kg/cm<sup>3</sup>

**Contenido en Sólidos:** 42.5 % por peso pre-dilución

**VOC (2004/42/EC):** 2004/42/IIB(c)(780)700. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c) en forma de listo para usar es de máx. 780g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 700 g/l.

**Cubrición:** 10 – 11 m<sup>2</sup>/l a 25 micras (teóricas)

**Seguridad :** Ver Ficha de Seguridad