

C100 – Elastificante

Descripcion:

Aditivo elastificante para añadir al sistema monocapa y barnices y obtener un aspecto uniforme y elastificado en todo tipo de materiales plásticos, paragolpes, bajo puertas, etc.

Mezclar:



100 % Monocapas o Barniz + 30 a 60% del C100 + 50% Endurecedor (H050-H090-H092-H096)

(Endurecedor 3:1 sobre la mezcla o 2:1 sobre la base) Añadir disolvente: 20% en monocapas o 10% Barnices



Boquilla:1,2 a 1,4 mm

Presión: 4 atm



Aplicar después de la mezcla



Horno 60° C 30 min



Aconsejable usar protección.

Seguridad:

Ver Ficha de Seguridad



General Paint Co. P.O.Box: 7623 Beirut - Lebanon - Tel: 09 925991/2 - Fax: 09 925993 - e-mail: info@hymax.biz