



C010R - HIGH GLOSS HS CLEARCOAT

Descripción:

Barniz 2K “scratch- resistant” con muy buenos acabados, excelente brillo y propiedades de relleno. Muy estable en superficies verticales y puede volverse a aplicar sin lijar antes de 24h.

Substrato

Aconsejable:


- Hymax basecoat
- Hydrobase basecoat



Mezclar 2:1 con los endurecedores de Hymax:

- H066 Rápido
- H077 Standard
- H888 Lento
- H899 Extra lento
- H044 Extra Rapido

Vida de la Mezcla: 5h a 20°C



16-18s / DIN 4 mm / 20 °C



Convencional : 1.3 – 1.5 mm (2 capas normales)

3.0 - 3.5 bar entrada de presión

50 – 60 micras por capa



HVLP : 1.2 – 1.5 mm (2 capas normales)

2- 2,5 bares

50 – 60 micras por capa



Esperar 10 min antes de subir la temperatura

Mantener 20 min at 60 °C



C010R - HIGH GLOSS HS CLEARCOAT



Onda Corta 8 min
Mantener el aparato a 60 cm de distancia



Conveniente usar protección

Punto de Inflamción: 25°C

Contenido en Sólidos: 52.1 % por peso listo al uso

Gravedad Expecífica: 0.985 kg/cm³

Cubrición: 8 - 9 m²/l at 50 micras capa teórica

VOC: 2004/42/IIB(e)(840)530. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 530 g/l.

SDS: Ver Ficha de Seguridad