

Descripción:

C023 es un barniz transparente de alto contenido de sólidos fácil de aplicar, buena fluidez y brillo duradero. Se sugiere principalmente para pintores de manos rápidas.

Sustratos Recomendables:

- Hyflow basecoat



Mix 2:1 Con algunos de los siguientes endurecedores

Endurecedores


H050 FAST

H060 NORMAL

H070 SLOW

H075 EXTRA SLOW

H076 SPECIAL



15-16s / DIN 4 mm / 20° C.



HVLP 1.3 – 1.4 mm(2 capas)

0.7 bares en el pico de fluido

½ capa + 1 capa normal

50 µm



Evaporar 2-3 minutos entre capas

Evaporar 10 minutos antes de hornear

Hornear 20 minutos a 60 °C. Temperatura panel



Onda Corta 10-15 minutos

Panel > 80cm de distancia al IR



Utilizar protección



C023 Easy Clear

**Punto de
Inflamación:**

25°C

**Peso
específico:**

0.985 g/cm³

**Contenido en
sólidos:**

46.2% en peso

Rendimiento:

8-9 m² / L con 50 micras de espesor (teórico)

SDS:

Ver ficha de seguridad