



## C050M - 2K Barniz Satinado


### Descripción:

Barniz 2K especialmente aconsejable para zonas en bajo brillo de defensas. Proporciona un excelente acabado y fina apariencia.

### Substratos

#### Aconsejables:

- Hymax basecoat
- Hydrobase basecoat



Mezclar 2:1 con alguno de los siguientes endurecedores:

- H050 Rápido
- H066 Standard
- H077 Lento

Vida de la mezcla: 3h a 5h a 20° C



15-20% Disolvente Hymax  
16-18s / DIN 4 mm / 20 °C



Convencional: 1.3 – 1.5 mm (2 pases)  
2.0-2.5 bar entrada de presión  
2 = 50 – 60 micras



HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 pases)  
0.7 bar  
2 = 50 – 60 micras



Esperar 15 min antes de subir la temperatura  
Secado 45 min a 60°C



## C050M - 2K Barniz Satinado



Dejar secar entre capas  
15-20 min

---



Onda corta 8 min  
Mantener el aparato a 60 cm

---



Conveniente usar protección

---

**Punto de  
Inflamación:**

32°C (89.6°F)

---

**Contenido  
en Sólidos:**

54.7 % por peso – listo para aplicar  
47.5 % por volumen

---

**Gravedad:**

0.985 kg/cm<sup>3</sup>

---

**VOC  
(2004/42/EC):**

2004/42/IIB(e)(840)580. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 580 g/l.

---

**Cubrición:**

6-7 m<sup>2</sup>/l at 50 micras capa teórica

---

**Nivel Brillo:**

66 ± 5 at 60°C

---

**Seguridad:**

Ver Ficha de Seguridad

---