



C060M - 2K Barniz Mate

Descripción:

Barniz 2K especialmente aconsejable para zonas con acabado mate. Proporciona un excelente acabado y fina apariencia.

Substratos aconsejables:

- Hymax basecoat
- Hydrobase basecoat



Mezclar 2:1 con alguno de los siguientes endurecedores:

- H050 Rápido
- H066 Standard
- H077 Lento

Vida de la mezcla: 3h a 5h a 20° C



15-20% Disolvente Hymax
16-18s / DIN 4 mm / 20 °C



Convencional: 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
2.0-2.5 bar entrada de presión
2 = 50 – 60 micras




HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
0.7 bar
2 = 50 – 60 micras



Esperar 15 min antes de subir la temperatura
Secado 45 min a 60 C



C060M - 2K Barniz Mate



Dejar secar entre capas
15-20 min



Onda corta 8 min
Mantener el aparato a 60 cm



Conveniente usar protección

Punto de Inflamación

23°C (73.4°F)

Contenido en Sólidos:

48% por peso

Gravedad:

1.01 kg/cm³

Cubrición:

6-7 m²/l at 50 micras capa teórica

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(d)(840)550. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 550 g/l.

Nivel Brillo:

23 unidades ± 5 a 60°C

Seguridad:

Ver Ficha de Seguridad