



B995 - Metallite Aluminium

Descripción:

B995 Metallite Aluminum es un base bicapa para obtener un efecto cromo que se suele usar para llantas y algunos nuevos colores de efectos metálicos.

B995 debe ser recubierto con barniz.

Si se va usar éste mix de forma individual deben seguirse las recomendaciones de ésta Ficha Técnica.


Si se va usar éste mix como parte de una fórmula bicapa, deben seguirse las recomendaciones de la serie B “HyFlow Bicapa Disolvente”.

Aplicación:


La superficie debe ser recubierta previamente con el Mix T830 HyFlow 2K.

Preparación de la superficie:

Seguir las recomendaciones de aplicación de las Fichas Técnicas del sistema acrílico HyFlow 2K.



Añadir al mix un 125% de un Disolvente de Hymax.




Viscosidad: 14s DIN Cup 4 a 20°C



Covencional : 1.3 – 1.4 mm
2.0 – 2.5 bar entrada presión
HVLP 1.3 - 1.4 mm;
0.7 bar en el air-cap



Tres manos normales



5-10 minutos entre capas a 20°C (68°F)
20 minutos a 20°C (68°F)



B995 - Metallite Aluminium



Conveniente usar protección

**Punto de
Inflamación:** 24°C

**Contenido en
Sólidos:** 23.7 %

VOC: 727 gramos/litro

SDS: Ver Ficha de Seguridad