



HyFlow Bicapa

Descripción:

Sistema Bicapa de alta calidad para colores lisos y metálicos basado en 70+ mixes además de 15 per lados y 6 xirallics,
Gran poder de cubrición aplicando solo dos manos.
Fácil de aplicar y excelente acabado.
Mínimo tiempo de espera para aplicar el barniz.
Sistema que utiliza a veces mixes de la serie T acrílica .

Preparación de la Superficie:


La superficie debe estar bien imprimada y lijada de viejas pinturas, etc.

Substratos aconsejables:

- Zonas bien lijadas
- Hymax 1K o 2K Aparejos
- Acabados ya existentes excepto TPA
- OEM Aparejo o EDP, lijados
- “Hymax” Masillas Polyester
- Zonas metálicas no cubiertas con otro substrato deben ser pre- imprimadas con Wash Primer P97



75% “Hymax” Disolvente



18-19 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)




Convencional: 1.3 – 1.4 mm
Presión: 2.0 – 2.5 bar
HVLP : 1.3 – 1.4 mm; 0.7 bars en copa
8 – 12 micras por capa



5 min. entre capas para colores metálicos, una capa fina final es recomendable



HyFlow Bicapa



Esperar hasta que esté totalmente mate antes de aplicar la capa final.

**Punto de
Inflamación**

23°C (73.4°F)

**Gravedad
Específica:**

0.94 – 1.16 kg/cm³ (7.82 – 9.66 lbs/gal)

**Contenido en
Sólidos:**

21.2 – 39.0 % por peso

Cubrición:

8 – 10 m²/l at 25 micras

Seguridad:

Ver Ficha de Seguridad