



HyFlow 2K Acrilico

Descripción:


Sistema acrílico de alta calidad para colores lisos y metálicos basado en 34 mixes.
Gran poder de cubrición aplicando sólo dos manos.
Fácil de aplicar y excelente acabado.

Preparación de la Superficie:

La superficie debe estar bien imprimada y lijada de viejas pinturas, etc.

Substratos Aconsejables:


- Zonas bien lijadas
 - Hymax 1K o 2K Aparejos
 - Acabados ya existentes excepto TPA
 - OEM Aparejo o EDP, lijados
 - "Hymax" Masillas Polyester
 - Zonas metálicas no cubiertas con otro sustrato deben ser pre- imprimadas con Wash Primer P97
-



Mezclar 2:1 con los endurecedores:

- H076 Extra Lento
- H075 Lento
- H070 Standard
- H060 Rápido
- H050 Extra Rápido

Vida de la Mezcla: 5h a 20°C



16-18s / DIN 4 mm / 20 °C



Convencional : 1.3 – 1.5 mm (2 manos)

Presión: 2.0 - 2.5 bar

2 = 50 – 60 micras



HyFlow 2K Acrilico



HVLP :1.3 – 1.5 mm (2 manos)
Presión: 0.7 bar
2 = 50 – 60 micras



Esperar 10 min antes de subir la temperatura
Horno 20 min a 60 °C



Micro Ondas 8 min
La pistola debe mantenerse a 60 cm de distancia del panel



Aconsejable usar protección

**Punto de
Inflamación:** 25°C

**Gravedad
Específica:** 0.94 – 1.325 kg/cm³

Cubrición: 8 - 9 m²/l a 50 micras (teórica)

**Contenido en
Sólidos:** 46.6 % – 65.9 % by weight

Seguridad: Ver Ficha de Seguridad