



N08 - Masilla Polyester


Descripción:

Masilla multiusos de muy fácil lijado. Puede ser aplicada en zonas verticales sin desprenderse, con alta resistencia a los disolventes, soporta temperaturas de casi 100 C° sin distorsiones.

Aplicable en: Hierro, acero, pinturas lijadas.

Preparación de la Superficie:

- Limpiar bien la superficie con el Desengrasante S241. Estar seguro que la superficie está seca y no contiene grasas, jabones, etc.
- En superficies con pinturas o barnices, lijar bien la superficie antes de aplicar la masilla.



1 – 3% Hymax Endurecedor
Vida de la Mezcla: 3 - 5 min at 20 °C



Aplicar con espátula



< 30 min at 20°C



4 – 5 min a 1 m.



Lijado Inicial : P60 – P120
Lijado Final : P180 – P220



N08 - Masilla Polyester

Composición: resina de poliester insaturados y minerales

Peso Específico: 1.83 ± 0.1

Colores: Beige y Gris

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB (b) (250)250. The EU limit value for this product (product category IIB.b) in ready to use form is max 250g/ltr. The VOC content of this product in ready for use form is max. 250 g/l.

Seguridad: Ver Ficha de Seguridad del producto