



## C100 - 2K Plasticizer

### Opis:

C100 2K Plasticizer jest uniwersalnym uplastyczniaczem dla wszystkich MS i VOC lakierów nawierzchniowych HYMAX. C100 wykazuje wysoką i długoterminową elastyczność.

- Przygotowanie:**
- Może być użyty na wszystkie części tworzyw sztucznych.
  - Dodaj 15% uplastycznacza do lakierów akrylowych, bezbarwnych i podkładów do średnio-twardych lub twardych tworzyw.
  - Dodaj 50% uplastycznacza do lakierów akrylowych, bezbarwnych i podkładów do miękkich tworzyw

**Punkt zapłonu:** 27° C /80.6° F

**Zawartość ciał stałych:** 57.0 %

**Ciężar właściwy:** 0.99 g/cm<sup>3</sup>

**Zasady czyszczenia:** Po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Hymax

**WAŻNE UWAGI:**

- Hymax 2K Plasticizer Matt musi być dodany przed dodaniem utwardzacza 2K.
- Aby zoptymalizować właściwości szlifowania uplastycznionego podkładu, powinien być suszony przez 45 min/60-65 ° C temperatura elementu. C090 może być dodany maksymalnie 1:1 dla maksymalnego efektu uplastycznienia.
- Kiedy C090 jest dodany do Turbo 2K system, suszenie jest wydłużone.

**BEZPIECZEŃSTWO:** Patrz karty charakterystyki (MSDS) dla instrukcji bezpieczeństwa. W karcie technicznej wymienione zostały informacje w dobrej wierze dla Twojej wygody i wskazówek. Nie ma żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych podanych informacji na tej karcie.  
Uwaga: Turbo nie rekomenduje użycia Swoich produktów poniżej 10°C. Użycie ich poniżej 10°C spowodować wydłużenie czasów schnięcia i błędów lakierniczych.



# C090 - 2K Plasticizer Matt